

LITSIL® C05 главным образом применяется на полы, упрочненные составами LITSIL®, такими, как полированный бетон, шлифованный бетон с обеспыливанием, терazzo, бетонная плитка или плитка терazzo и т.д. Применяется на всех бетонных полах, в промышленных зданиях, гипермаркетах, логистических центрах, внутри и снаружи зданий.

## Использование состава

В зависимости от применения, LITSIL® C05 разводится водой в степени от 1:4 до 1:400. При высоких концентрациях (от 1:4 до 1:40) LITSIL® C05 наносится на поверхность предпочтительно пневматическим распылителем с последующим распределением мопом из микрофибры. После высыхания, поверхность очищается однодисковой машиной или автоскрублером. При низких концентрациях (от 1:40 до 1:400) продукт может применяться непосредственно в автоскрублере. Т.е. LITSIL® C05 дозируется в бак с чистой водой автоскрублера.

Степени разбавления LITSIL® C05 чистой водой.

Тип площади	Степень разбавления LITSIL C05: вода
Сильно изношенная	До степени 1:4
Еще защищенная	До степени 1:40
Повседневная уборка	До степени 1:400

## Предупреждения

**Важно:** не допускайте образования луж материала на поверхности. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей в процессе нанесения. Температура поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C. При высокой концентрации раствора избегайте попадания влаги на обработанную поверхность до ее полного высыхания.

Полы, обработанные LITSIL® C05 нельзя очищать средствами на кислотной основе во избежание появления белых пятен.

## Оборудование для подготовки и нанесения

Во время работы с оборудованием и материалами, используйте специальные защитные средства, в соответствии с инструкциями по безопасности.

**При использовании распылителей низкого давления** (помпового типа) выбирайте профессиональное оборудование. Следуйте указаниям производителя оборудования. Для стабильных результатов рекомендуем наносить LITSIL® C05 распылением. Применение безвоздушных распылителей не обязательно. Все оборудование должно быть вымыто водой с мылом после использования.

**Для масштабного применения можно использовать роторную поломоечную машину** с частотой вращения 175 об/мин. Необходимо использовать насадки - щетки или пады. Для хорошего качества, также можно использовать щетки с мягкой полимерной щетиной.

**Для распределения после применения используйте большую щетку с мягкой нейлоновой щетиной.** Щетка необходима для втирания и распределения LITSIL® C05 после нанесения распылением. Метод «розлива и растирания» также может быть использован для нанесения состава.